

**AUTOMOTIVE
FINTO FIORE**

Hautgröße 3,5 - 5,0 qm ca
Stärke 1,1 mm \pm 0,2
Feine Prägung
Rindleder - Brasilianische Provenienz

Analysen

Reißfestigkeit	ISO 3377-2 PART 2	\geq 25 N
Abriebsfestigkeit ISO 11640 ISO 105 A-02 Evaluation Grauscala	Trocken	2.000
	Nass	500
	Schweiss	100
	Alcohol	10
Biegefestigkeit ISO 5402	50.000 Zyklen	Keine Beschädigungen
Haftung des Finishs ISO 11644	Trocken	\geq 2N/cm
Lichtechtheit ISO 105301 UV	Blauscala	min. 5
Fogging ISO 17071		\geq 5 mg