

ANILINA

ROHWARE	europäisch	
LEDERSTÄRKE	0,9/1,1 mm	
GERBUNGSART	mineralisch	
FINISH	Anilin Finish	
LEDERTYP	vollnarbig – vakuumgetrocknet	
HAUTGRÖSSE	ca. 5,0 qm	
TROCKENABRIEB	50 Zyklen, min. 2/3 Grauskala EN ISO 11640 EN ISO 11641	
NASSABRIEB	20 Zyklen, min. 2/3 Grauskala EN ISO 11640 EN ISO 11641	
UV-BESTÄNDIGKEIT	EN ISO 105-B02	3
REISSFESTIGKEIT	EN ISO 3377-1	20 N/10 mm
HAFTUNG DER OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	EN ISO 11644	2 N/10 mm