

Art. MORA Rindleder

Fellgröße 4,3 qm Ø
1,0 mm Ø
Retro-Effekt

Analysen	Prüfverfahren	Maßeinheit	Garantiert
Reißfestigkeit	UNI EN ISO 3377-1	N	> = 20
Abriebfestigkeit – Trocken 500 Zyklen	UNI EN ISO 11640-1998	Grauskala	> = 4
Abriebfestigkeit – Nass 250 Zyklen	UNI EN ISO 11640-1998	Grauskala	> = 4
Biegefestigkeit – Trocken 50.000 Zyklen	UNI EN ISO 5402		Keine Beschädigung
UV-Beständigkeit	UNI EN ISO 105 B02 (MET. 5)	Blauskala	> = 7
Brandverhalten gegenüber Zigarettenlut und Streichholzflamme	BS 5852 1979 BS EN 1021-1-2-2006		Bestanden

Mineralische Gerbung.
PCP, Formaldehyd, AZO-Farbstoffe unterhalb der Nachweisgrenze.