

Analysen	Prüfverfahren	Maßeinheit	Garantiert
Reißfestigkeit	UNI EN ISO 3377-1	N	> = 20
Abriebfestigkeit – Trocken 500 Zyklen	UNI EN ISO 11640-1998	Grauskala	> = 4
Abriebfestigkeit – Nass 250 Zyklen	UNI EN ISO 11640-1998	Grauskala	> = 4
Abriebfestigkeit – Schweiß 80 Zyklen	UNI EN ISO 11640-1998 ISO 11641 pH8	Grauskala	> = 4
Biegefestigkeit – Trocken 50.000 Zyklen	UNI EN ISO 5402		Keine Beschädigung
UV Beständigkeit	UNI EN ISO 105 B02 (MET. 5)	Blauskala	> = 5
Brandverhalten gegenüber Zigaretten- und Streichholzflamme	BS 5852 1979 BS EN 1021-1-2-2006		Bestanden